



TECHNOCERAMIC

1052

C1TE

الوصف

لاصق ذو أداء جيد وقليل الانزلاق يمتاز بسهولة التطبيق ومرونة جيده في الاستخدام يستخدم في الأماكن الداخليه وكذلك على الطبقات الاسمنتيه والخرسانية

مجالات الاستخدام

لاصق للأرضيات والجدران لجميع أنواع بلاط السيراميك، الفسيفساء، والطوب الخزفي.
يستخدم على الأسطح الأسمنتيه والمونة الأسمنتيه والخرسانية.
لاصق للبلاط فوق البلاط القديم.
لاصق داخلي وخارجي للزجاج والفسيفساء الزجاجية.

الخصائص:

التصاق مثالي.
يسمح بتركيب البلاط من الأعلى إلى الأسفل.
زمن فتح ممتد وسهولة التنعيم.

بيانات الأداء:

الانزلاق (EN 12004-2): $\geq 0,5$ مم
مدة فتح السطح (EN 12004-2): بعد 30 دقيقة $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
قوة الالتصاق الشد (EN 12004-2):
الأولى: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد التعرض للحرارة: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد الغمر في الماء: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد دورات التجمد والذوبان: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²





طريقة التطبيق:

اخلط المسحوق بالماء للحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل.
ضع المادة باستخدام مجرفة مسننة، مع تطبيق طبقة خفيفة أولاً لضمان الالتصاق.
يمكن تقليل زمن التطبيق في ظروف غير مواتية (حرارة عالية أو رطوبة منخفضة).

البيانات العامة:

المظهر: مسحوق رمادي
مدة الصلاحية: ١٢ شهرًا عند تخزينها في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف.

التخزين:

يحفظ في بيئة جافة بين 5°C و 35°C .
تجنب أشعة الشمس المباشرة والمياه والصقيع والظروف الجوية القاسية.
مدة الصلاحية: ١٢ شهرًا كحد أقصى في حالة الالتزام بشروط التخزين.

نسبة الخلط:

نطاق درجة حرارة التطبيق: $(5^{\circ}\text{C}) - (35^{\circ}\text{C})$
نسبة الخلط: ٧ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم من المسحوق
العمر التشغيلي: ٦ ساعات
الحقن بالإسمنت: ٨ ساعات على الجدران، ٢٤ ساعة بعد ذلك على الأرضيات
الاستهلاك: ٣ - ٥ كجم / m^2

بيانات التطبيق:

نطاق درجة حرارة التطبيق: (5°C) - (35°C) (درجة مئوية)
درجة مئوية (10- - (35°C) - درجة مئوية)

التغليف:

أكياس ورقية متعددة الطبقات وزنها ٢٥ كجم

