



# TECHNO RUSH COAT

## 4221

### الوصف

طلاء راش جاهز للخرسانة ذات السطح الأملس هو ملاط خرساني جاهز مصنوع من مادة رابطة معدنية. يُستخدم لتحضير الأسطح قبل وضع طبقة الملاط. يُحسّن هذا الملاط التصاق الجص والحديد والإسمنت والجبس. صُمم خصيصًا للاستخدام على الخرسانة العادية ذات السطح الأملس

### الخصائص

المظهر: مسحوق حبيبي رمادي اللون  
التركيب: أسمنت بورتلاندي، رمل مُختار، مواد مضافة

حجم الحبيبات: من ٠ إلى ٣ مم

الكثافة الظاهرية: ١,٤٥ ± ٠,١

الكثافة الرطبة: ١,٩ ± ٠,١

المركبات العضوية المتطايرة والفورمالدهيد المحتوي: GC-MS/٢-١١٨٩٠ ISO/FDIS  
لا يحتوي على (> ١٠ ميكروغرام/لتر)

مقاومة للحريق وفقًا للمعايير البريطانية (BS) الفئة ١-٩٩٨ A1 EN

### التطبيق

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح متينة ونظيفة وخالية من الغبار وجميع آثار الزيت أو مواد المعالجة أو الجبس أو الطلاء أو اللايت.

يجب ترطيب الدعامة لبضع ساعات قبل استخدام Empire SRC-2.

تحضير المنتج

اخلط كيسًا وزنه ٢٥ كجم مع ٥ إلى ٧,٧٥ لترًا من الماء النظيف للحصول على القوام المطلوب.

يجب الخلط باستخدام خلاط كهربائي.





## استخدام المنتج

استخدم Empire SRC - ٢ باستخدام علبة تيرول أو مسدس رش كهربائي.

الاستخدام الفني

تتراوح درجة الحرارة المثالية للاستخدام بين 0+ و ٣0+ درجة مئوية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٣0 درجة مئوية، فتأكد من استخدام ماء بارد عند الخلط للحفاظ على درجة حرارة المادة المختلطة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

## التصلب

احم الحص الحديد من أشعة الشمس والرياح. يجب تصلب الحص الحديد بالماء لمدة ثلاث أيام على الأقل عن طريق الرش من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا.

## احتياطات السلامة

يحتوي المنتج على مساحيق أسمنتية تُطلق عند خلطها بالماء مواد قلووية قد تكون ضارة بالجلد. يُفضل أن يتم الاستخدام في منطقة جيدة التهوية، مع ارتداء معدات واقية لليدين والعينين والجهاز التنفسي وتجنب استنشاق الغبار. يجب غسل أي رذاذ على الجلد بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين، اغسلهما جيدًا بالماء النظيف. في حالة الابتلاع، تجنب التسبب في التقيؤ، وفي كلتا الحالتين، استشر الطبيب. المنتج غير قابل للاشتعال.

